

## 產品資料表

# Sika® Tile Grout

### 水泥基磁磚填縫劑

#### 說明

Sika® Tile Grout 為單組分，預包裝磁磚填縫劑，內含水泥、選定顏料與數種外加劑。可填補磁磚之間空隙，提供穩定性與增加美觀。

#### 使用範圍

用於填補同質性磁磚、瓷磚、大理石、花崗岩、馬賽克和天然石材的空隙，應用範圍如下：

- 地板和牆壁
- 內部和外部空間
- 乾燥和潮濕區域\*

\* 對於潮濕區域，請將Sika® Tile Grout與SikaCim®瓷磚灌漿添加劑混合使用

#### 特性/優點

- 預防裂縫
- 不垂流/ 坍塌 ( 觸變性 ) 施工
- 一致的色彩品質
- 易於施工，只需加水即可

#### 產品資訊

包裝	1 kg / 包，25 入 / 箱
最佳保質期	儲存於原裝未開封損傷之密封包裝，自生產日起 9 個月
儲存條件	儲存於+5 °C 至 +30 °C 之乾燥環境
特徵/顏色	粉狀 / 多種顏色可供選擇 (可參考色表)
密度	約 1.86 kg/L

#### 施作資訊

混合比例	水 : Sika® Tile Grout =	0.33 L : 1 kg (重量比)
	水 : Sika® Tile Grout =	1 : 2.5 (體積比)

用量	磁磚尺寸 (mm)	接縫寬度 (mm)	用量 (kg/m <sup>2</sup> )
	200x200x6		1
3			1.44
300x300x6		1	0.36
		3	1.08
400x400x6		1	0.24
		3	0.72
600x600x10		1	0.2
		3	0.6

#### 產品資料表

Sika® Tile Grout

四月 2022, 版本 03.01

02172010000000015

環境大氣溫度 +15 °C 至 +40 °C

操作時間 約 1 小時

立即可使用產品 可行走 / 可車輛通行時間  
約 24 小時後

## 產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

## 限制

- 勿將新鮮材料混合到以前的混合材料中
- 不要使用鹽水或鹼水
- 切勿使用高濃度酸性化學品去除磁磚表面上的水泥浮漿

## 生態，健康和安全

有關於安全處置、化學產品的儲存及丟棄的資訊及建議，使用者應參照最新的安全資料表(SDS)，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

## 施作說明

### 素地品質/前處理

磁磚空隙需清潔、無油污或油脂汙染物。需移除水泥浮漿、灰塵與鬆脫之黏著物

### 混合

- **乾燥區域**：倒入 0.33 公升的水至混合桶中，再慢慢加入 Sika® Tile Grout 並混合均勻
- **潮濕區域**：倒入 0.33 公升的 SikaCim® Tile Grout 添加劑至混合桶中，再慢慢加入 Sika® Tile Grout 並混合均勻
- 混合時間約 3 分鐘。建議使用慢速攪拌 (300 – 600 rpm)

## 施作

- 用橡膠鏟刀將灌漿對角線塗在瓷磚之間的空隙上
- 灌漿凝固約10分鐘後，用瓷磚表面的濕海綿擦拭多餘的灌漿
- 將海綿在灌漿接縫上抹平，以獲得均勻深度的灌漿接縫
- 可步行前的等待時間至少為24小時

## 本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

## 法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司 Sika Taiwan Ltd.  
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1  
TEL: 03-352-8622  
FAX: 03-352-0470  
電郵: sika@tw.sika.com  
網站: tw.sika.com



產品資料表  
Sika® Tile Grout  
四月 2022, 版本 03.01  
02172010000000015

SikaTileGrout-zh-TW-(04-2022)-3-1.pdf