

## 產品資料表

# Sika® MultiSeal BT AP

### 自黏丁基密封膠帶

#### 說明

Sika® MultiSeal BT AP是由丁基橡膠化合物製成的自黏密封膠帶，以強化鋁金屬膜包覆

#### 使用範圍

Sika® MultiSeal BT AP 設計用於密封 並修復漏水：

- 屋頂，包括鈹金件
- 帷幕牆
- 破碎屋頂瓦片
- 屋頂排水溝漏水
- 煙囪和屋頂燈件
- 空調管道
- 篷車和拖車
- 辦公容器
- 管道工程

#### 特性/優點

- 易於使用
- 冷作
- 自黏性
- 對塑膠、玻璃、鋼、聚碳酸酯、木材與多數常見的建材有優異黏著力
- 低溫時保持優秀黏著力
- 耐候
- 優秀熱穩定性
- 加熱不流動
- 無油遷移
- 抗撕裂、老化與紫外線
- 無溶劑

#### 產品資訊

化學成分	丁基橡膠化合物		
包裝	捲長	捲寬	捲數 / 盒
	3 m	100 mm	12
	3 m	200 mm	8
	3 m	300 mm	4
	10 m	300 mm	1
最佳保質期	自生產日起原裝保存 72 個月		
儲存條件	儲存於+5 °C 至 +40 °C乾燥陰涼環境，避免陽光直射		
特徵/顏色	膠帶提供多種顏色： <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 上層：塗裝鋁箔，灰色或鋁色</li><li>▪ 下層：自黏丁基橡膠化合物，以離型膜包覆</li></ul>		
厚度	1.0 mm (包含鋁箔膜)		

#### 產品資料表

Sika® MultiSeal BT AP  
七月 2022, 版本 01.01  
02051408000000017

## 技術資料

拉伸強度	約 124 (N/25mm)	
斷裂時伸長率	約 100 %	(ASTM D 1000)
剝離接著強度	約 30 (180° 剝離 N/25 mm)	
服務溫度	-30 °C 至 +90 °C	
遇火反應	E	(ASTM E 84)

## 施作資訊

環境大氣溫度	+0 °C 至 +40 °C 氣溫低於 +5 °C 時施工前與施工中需加熱膠帶與基材。請使用熱風加熱設備
素地含水率	基材需乾燥

## 產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

### 限制

不適用於水壓下密封。對於水壓下的防水施工，請聯繫西卡技術服務部門

丁基黏著劑對溶劑敏感。請檢查丁基黏著劑與基材的化學相容性

請勿用於永久固定或用於承重施工，應使用黏著劑或機械固定

在多孔基材上，水可能滲入Sika® MultiSeal BT AP下方在施工前，必須避免與填縫膠和黏著劑直接接觸，或者必須測試相容性

## 生態，健康和 safety

本產品是歐盟(EC)化學品法規(REACH)1907/2006號第3條其中一款條文的定義。它不包含任何物質的目的是從正常使用或可預見的條件下條文發布。依循第31條文的安全資料表時不需要將產品推向市場，運輸或使用它。為了安全使用依循安全資料表。基於我們現有的知識，這款產品資料的指示，本產品不含有SVHC(高關注度物質)，如REACH法規附件XIV或歐洲公佈的候選名單上所列化學品管理局的濃度超過0.1%(重量比W/W)

## 施作說明

### 素地整理

基材必須健全、清潔、乾燥且不含任何表面污染物  
所有鬆散的顆粒、脫模劑、浮漿、油漆、鐵鏽和其他黏附性差的材料都必須通過適當製備技術去除  
金屬基材、塑膠等必須用溶劑徹底清潔(如Sika® Cleaner-205)。在塗上膠帶之前，讓溶劑完全蒸發  
在多孔基材(混凝土、水泥抹面等)上，可以使用丁基底漆(如Primer 130)提高附著力，讓底漆乾燥至少1小時

### 施作方法/工具

將膠帶切割成必要的長度，取出離型膜，然後用滾筒將膠帶牢固地壓在基材上。所有接縫連接處必須重疊至少50 mm

### 本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

### 法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司 Sika Taiwan Ltd.  
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1  
TEL: 03-352-8622  
FAX: 03-352-0470  
電郵: sika@tw.sika.com  
網站: tw.sika.com



產品資料表  
Sika® MultiSeal BT AP  
七月 2022, 版本 01.01  
02051408000000017

SikaMultiSealBTAP-zh-TW-(07-2022)-1-1.pdf