

產品資料表

Sika® Igolflex® P-10 EL SG

單組分瀝青溶劑型彈性底漆

說明

Sika® Igolflex® P-10 EL SG 是一種單組分高彈性溶劑型、開桶即用之瀝青底漆，可滲透到基材內以減低孔隙率，提升黏著力並強化易碎表面。非常適合用於自黏式瀝青防水毯或塗膜式瀝青防水塗料

使用範圍

使用於厚瀝青塗層與瀝青防水毯之底漆，可用於以下施工：

- 平屋頂與斜屋頂
- 陽台與露台
- 橋樑與高架橋
- 擋土牆
- 大底

特性/優點

- 增強瀝青產品的黏著力
- 快速乾燥
- 良好附著力
- 良好彈性，可提升塗層與防水膜之防潮力
- 對多孔隙基材有良好的滲透力
- 可使用毛刷、滾筒或無氣噴塗
- 可施工在微潮濕表面上
- 立即可用

產品資訊

化學成分	瀝青、溶劑、共聚物與其他添加劑
包裝	20 L 桶裝
最佳保質期	自生產日起算12個月
儲存條件	產品必須於原包裝未開封且無破損，儲存於+5 °C 至 +35 °C之乾燥環境。請參考包裝說明。
顏色	黑色
密度	(0.90 ± 0.05) kg/L
閃燃點	27.2 °C (閉杯)

施作資訊

用量	混凝土、砂漿砌體和木質基材	0.20–0.40 L/m ²
	金屬基材	0.10–0.20 L/m ²
上述用量為理論值，不包括因表面孔隙、表面粗糙度、素地平整性及損耗等所需的額外材料		
環境大氣溫度	最低 +5 °C / 最高 +35 °C	

產品資料表

Sika® Igolflex® P-10 EL SG

四月 2022, 版本 01.01

02070640100000049

素地溫度

最低 +5 °C / 最高 +35 °C

乾燥時間

0.5 – 1.0 小時 (於 +23 °C)

上述時間為預估值，會受到氣候條件影響，特別是溫度與相對溼度

產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

限制

- 請勿在住宅室內或不通風環境中使用。
- 請勿用在濕潤或非常潮濕的表面上。
- 請勿與水泥或水混合。
- 請勿用於防水水箱、地窖或受水壓影響的排水溝。
- 請勿用於人會使用接觸到的用水區域的防水表面或水槽，如飲用水。
- 請勿接觸溶劑或礦物油

生態，健康和安全

有關於安全處置、化學產品的儲存及丟棄的資訊及建議，使用者應參照最新的安全資料表(SDS)，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

施作說明

設備

Sika® Igolflex® P-10 EL SG 可用毛刷、滾筒或適當噴塗設備施作

素地品質

基材必須平整、乾燥或微濕，無粉塵、鬆動材料、表面污染物、既有塗層、養護劑、油汙、油脂、鐵鏽等物質，否則會降低塗層的附著力。混凝土基材大於 5mm 的表面缺陷，如氣孔、孔隙、蜂窩等，必須使用合適的Sika® 修補類產品進行填充與修復。

施作

務必按照方法說明、施工手冊與工作說明中規定之安裝程序。須根據現場實際狀況進行調整

注意: 確認基材上之塗層為連續、無孔隙

1. 以適當的設備以所需用量施作Sika® Igolflex® P-10 EL SG 於整理過的基材上
2. 於乾燥後塗佈防水塗料或施作防水毯

工具清潔

使用完畢後，立即使用溶劑如Sika® Colma - Cleaner清潔所有工具及設備。硬化和/或養護完成的材料僅能用機械方法移除。

本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司Sika Taiwan Ltd.

桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1

TEL: 03-352-8622

FAX: 03-352-0470

電郵: sika@tw.sika.com

網站: twn.sika.com



產品資料表

Sika® Igolflex® P-10 EL SG

四月 2022, 版本 01.01

02070640100000049

SikalgolflexP-10ELSG-zh-TW-(04-2022)-1-1.pdf