

產品資料表
Edition 09.2010 (以下資料如有更新以最新英文版為依據)
Identification no: C09.10
Version no. 01
Sika® Mortar WT-T / FT-T

Sika® Mortar WT-T / FT-T

補厚整平砂漿 (牆面/地坪)

說明 Sika® Mortar WT-T / FT-T 係選用無污染之級配骨材、水泥及高分子添加劑調配而成之整平砂漿。

用途 ■ 室內外乾濕混凝土或紅磚牆面，室內外軟硬地坪砂漿補厚等泥工程。

特性/優點 ■ 可有效降低白華
■ 工作性極佳

技術資料

顏色 水泥本色

比重 約 1.7 kg/Ltr

外觀 粉狀

包裝 40 kg/袋

貯存與保存期限 存放於乾燥環境，在包裝良好情況下，可存放九個月

單位用量 33 kg/m² (厚度 2cm) · 1.2 m²/袋

Construction



施工說明

表面處理	施工前基材表面應保持清潔，清除粉塵、異物及油漬等污染，並確實填實，避免造成水路，產生白華。
材料拌合	每包 40 kg 砂漿加水量為 10~12 公升。攪拌時先將約 2/3 之用水量倒入拌合桶內，再徐徐加入灌漿料並啟動電動攪拌機拌合（攪拌機最大轉速不可超過 500 RPM），同時將剩餘之 1/3 用水量加入。為使材料充分拌合均勻，攪拌時間至少需 3 至 5 分鐘。 (拌合後可用時間約 1 小時)
施工	<p>施工前基材表面須先予以濕潤，並以 Sika® Tile Adhesive 310T 或適當黏著劑作為接著層。</p> <p>拌合後之砂漿料至少需置放三分鐘後再使用，以確保攪拌時材料內所產生之空氣完全溢出。</p> <p>室外施工應避免於雨天或潮濕環境等狀況下施工。</p> <p>每層厚度以不超過 2 cm 為原則，超過 2 cm 部份應分層施工，以避免砂漿面水份流失，造成乾縮裂縫。</p>
工具清潔	施工設備及工具於使用後立刻用水洗滌乾淨。

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡股份有限公司

33849 桃園縣蘆竹鄉富國路三段 1380 號
 TEL : 03-352-8622 FAX :03-352-0470
 sika@tw.sika.com / www.sika.com.tw

Sika Taiwan Ltd.

No. 1380, Sec. 3, Fu-Kwo Rd., Luchu Hsiang,
 Taoyuan County, Taiwan, R.O.C.. (Zip Code:33849)
 TEL : +886 3 352 8622 FAX : +886 3 352 0470

