

# 產品資料表

## Sika® Mortar WG-T / WW-T

牆面粉光砂漿 (水泥本色/白色)

### 產品說明

Sika® Mortar WG-T / WW-T 係選用無污染之級配骨材、水泥及高分子聚合物精心研發調配而成之乾拌面層粉光材。

#### 用途

- 本產品適用範圍極廣，如傳統水泥砂漿打底後粉光及清水模天花板粉光等。

#### 特性 / 優點

- 施工便捷
- 防水性極佳
- 工作性極佳

### 產品資料

#### 形式

#### 顏色

水泥本色

#### 外觀

粉狀

#### 包裝

40 kg/袋

#### 儲存

#### 儲存條件 / 保存期限

存放於乾燥環境，在包裝良好情況下，可存放 6 個月

#### 技術資料

#### 比重

約 1.7 kg / Ltr

## 系統資訊

### 施作程序

#### 用量

3.3 kg / m<sup>2</sup> (厚度 2mm) · 12 m<sup>2</sup> / 袋

#### 材料拌合

每包 40 kg 砂漿加水量為 10~12 公升。攪拌時先將約 2/3 之用水量倒入拌合桶內，再徐徐加入灌漿料並啟動電動攪拌機拌合（攪拌機最大轉速不可超過 500 RPM），同時將剩餘之 1/3 用水量加入。為使材料充分拌合均勻，攪拌時間至少需 3 至 5 分鐘。

#### 施工

施工前基材表面須先予以濕潤，並以 Sika® Tile Adhesive 310T 黏著劑作為接著層。

拌合後之砂漿料至少需置放 3 分鐘後再使用，以確保攪拌時材料內所產生之空氣完全溢出。

室外施工應避免於雨天或潮濕環境等狀況下施工。

#### 工具清潔

施工設備及工具於使用後立刻用水洗滌乾淨。

### 數據基礎

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

### 健康與安全資訊

化學產品有關安全處理、儲存、及丟棄的訊息及建議，使用者應依照最新的物質安全資料表，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資料。

### 法律注意事項

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡股份有限公司  
桃園縣蘆竹鄉 33849 富國路三段 1380 號  
TEL: 03-352-8622  
FAX: 03-352-0470  
Mail:sika@tw.sika.com  
http://tw.sika.com

Version given by  
SIKA TAIWAN LTD.  
No. 1380, Sec. 3, Fu-Kwo Rd., Luchu Hsiang,  
33849 Taoyuan County, Taiwan, R.O.C.  
TEL: +886-3352-8622  
FAX: +886-3352-0470

Product Data Sheet  
Sika® Mortar WG-T / WW-T  
04.2011, VERSION 1.0  
Document ID 02 02

Sika Taiwan Ltd. (04.2011)  
(以上資料如有更新以最新英文版為依據)