

## 產品資料表

## SikaSeal®-127

玻璃安裝與防水專用乙醯氧基有機矽填縫劑

## 說明

SikaSeal®-127為單組分無溶劑密封劑，室內外皆可使用，適用於炎熱熱帶氣候。

## 使用範圍

SikaSeal®-127設計用於玻璃安裝與無孔基材上，如玻璃或釉面陶瓷磚的防水施工。

## 特性/優點

- 低模數
- 高延展性與彈性
- 耐收縮、抗裂不色偏
- 對無孔基材附著力極佳

## 認證/標準

- CE標識和EN 15651-1的性能聲明 - 用於建築中非結構性接縫的密封劑 - 立面元素
- CE標識和EN 15651-2的性能聲明 - 用於建築中非結構性接縫的密封劑 - 玻璃密封劑

## 產品資訊

包裝	280 mL 硬管, 12 支 / 箱
最佳保質期	有效日期自生產日起原裝保存於適當場所為12個月
儲存條件	產品需儲存於 +5 °C 至 +25 °C 乾燥環境，避免陽光直射。
顏色	透明、白、灰、黑
密度	約 1.00 kg/L (ISO 1183-1)

## 技術資料

蕭氏硬度A	約 20 (28 日後)	(ISO 868)
拉伸強度	約 1.7 N/mm <sup>2</sup>	(ISO 8339)
割線拉力模數	約 0.35 N/mm <sup>2</sup> 於 100% 拉伸 (23 °C)	(ISO 8339)
Elongation at break	約 650%	(ISO 37)
位移能力	± 20%	(ISO 9047)
彈性回復	> 90%	(ISO 7389)
耐裂口撕裂擴散性	約 1.9 N/mm	(ISO 34)
服務溫度	-40 °C 至 +100 °C	

## 接縫寬度

接縫的寬度必須根據所需的接縫位移和密封劑的位移能力設計。對於寬度在10mm至20mm之間的接縫，建議使用10mm的接縫深度。較大的接縫請聯繫西卡技術部門了解更多訊息。

## 產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

## 生態，健康和安全

### 本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

### 法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司 Sika Taiwan Ltd.  
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1  
TEL: 03-352-8622  
FAX: 03-352-0470  
電郵: sika@tw.sika.com  
網站: twn.sika.com



產品資料表  
SikaSeal®-127  
十一月 2023, 版本 01.01  
02051403000000244

SikaSeal-127-zh-TW-(11-2023)-1-1.pdf