

產品資料表

Sika® Igolflex® P-01

單組分瀝青乳化底漆

說明

Sika® Igolflex® P-01 為單組分聚合改質，立即可用之瀝青乳化底漆。

使用範圍

用於瀝青厚塗層和瀝青膜之底漆，可增進下列材料的附著性和基材堅實度：

- 混凝土
- 砂漿
- 磚石

特性/優點

- 非易燃
- 乾燥時間快速
- 可立即使用
- 對多孔基材有良好的滲透能力
- 可使用刷子、滾筒或無氣噴槍施工
- 可施工於微濕潤的表面

產品資訊

| | |
|-------|--|
| 化學成分 | 聚合物改質瀝青乳化劑 |
| 包裝 | 10 L 桶裝 |
| 最佳保質期 | 自生產日起 12 個月 |
| 儲存條件 | 產品需原裝儲存於 +5 °C 至 +30 °C 之乾燥環境。請參考包裝說明。 |
| 顏色 | 棕黑色液體 |
| 密度 | 約 1.0 kg/l |

施作資訊

| | |
|--------|---|
| 用量 | 約 200 g/m ² 。 數據為理論值，可能因為表面孔隙率、表面外觀、平整度與損耗而有額外用量。 |
| 環境大氣溫度 | +5 °C 至 +35 °C |
| 素地溫度 | +5 °C 至 +35 °C |
| 素地含水率 | 乾燥或微潮濕 |
| 重塗等待時間 | 為了達到最佳的黏合效果，應儘快施工後續產品。 |
| 乾燥時間 | 約 1 小時 (+20 °C) 時間為估計值，會受到環境變化影響，特別是溫度與相對濕度。 |

產品資料表

Sika® Igolflex® P-01
十月 2023, 版本 01.01
02070640100000037

產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

限制

- 請勿於下雨時或潮濕環境中使用底漆

生態，健康和 safety

有關於安全處置、化學產品的儲存及丟棄的資訊及建議，使用者應參照最新的安全資料表(SDS)，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

施作說明

素地品質

基材必須均勻、乾燥或稍微潮濕，並且不含灰塵、鬆散物質、表面污染、現有塗層、油脂、油汙和其他可能降低塗層附着性的物質。表面缺陷 (> 5 mm)，如氣孔、空洞、蜂窩狀等，必須使用適當的Sika®修補砂漿填補修復。

素地整理

表面必須經過適當製備清潔和處理，以提供乾淨、略帶紋理的表面。缺陷必須使用適當的Sika®修補砂漿進行修復。

工具清潔

施工後立即以 Sika® Colma Cleaner 清潔工具與施工設備。硬化材料只能以機械方式移除。

本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司Sika Taiwan Ltd.
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1
TEL: 03-352-8622
FAX: 03-352-0470
電郵: sika@tw.sika.com
網站: tw.sika.com



產品資料表
Sika® Igoflex® P-01
十月 2023, 版本 01.01
02070640100000037

SikalgoflexP-01-zh-TW-(10-2023)-1-1.pdf