

## 產品資料表

# SikaWall®-101 Fine TW

### 細批粉光砂漿

#### 說明

本產品原先名稱為Sika Mortar WG-T。  
SikaWall®-101 Fine TW是一種單組分水泥質細批面層砂漿，用於在牆面和天花板粉光。

#### 使用範圍

SikaWall®-101 Fine TW以快速且經濟的方式去修飾牆面表面缺陷，例如針孔與髮裂紋。

#### 特性/優點

- 牆壁、天花板呈現良好細緻的完成面耐用性佳
- 容易施工
- 粉刷厚度能做不同調整而達到最低損耗不可燃
- 施作厚度符合標準且經適當養生之材料不會龜裂
- 加水攪拌即可使用良好的附著力

#### 產品資訊

包裝	40 kg紙袋包裝
最佳保質期	自生產日起3個月
儲存條件	原包裝未開封無損壞，存放於乾燥環境，避免直接接觸陽光、雨淋與水。
特徵/顏色	灰色粉末

#### 施作資訊

混合比例	1包40kg乾拌料配7-8公升的水
用量	1.65 kg(乾拌砂)/mm/m <sup>2</sup> ，約24 m <sup>2</sup> /mm/包

#### 產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

#### 限制

不可使用SikaWall®-101 Fine TW在已上漆或石膏材質的素地面。

SikaWall®-101 Fine TW施作厚度過薄時會造成表面粉化或起粉，進而不適合後續上漆或其他應用。

## 生態，健康和安全

有關於安全處置、化學產品的儲存及丟棄的資訊及建議，使用者應參照最新的安全資料表(SDS)，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

## 施作說明

### 素地品質/前處理

素地須堅實、清潔、乾燥且無任何污染物，如髒污、油汙、油脂、塗層、表面處理材等。如有疑問，應先進行測試。乾燥混凝土、粉刷或SikaWall®表面必須在使用前進行預潤濕。

### 混合

SikaWall®-101 Fine TW必須在現場使用攪拌器與清水混合攪拌。按所需用水量倒入混合容器中，加入SikaWall®-101 Fine TW並持續攪拌直到質地均勻綿密。讓攪拌好的材料靜置幾分鐘後，再次攪拌後即可使用。

### 施作

SikaWall®-101 Fine TW應使用鋼镘刀或抹刀施工，以鋼镘刀將材料整平成平順面，施作下一道工序前須確認材料已乾燥。

### 工具清潔

施工設備及工具於使用後立刻用水洗滌乾淨，已硬化及/或養生中的砂漿必須以機械方式移除。

## 本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

## 法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司Sika Taiwan Ltd.  
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1  
TEL: 03-352-8622  
FAX: 03-352-0470  
電郵: sika@tw.sika.com  
網站: twn.sika.com



產品資料表  
SikaWall®-101 Fine TW  
十一月 2023, 版本 01.05  
021820201000000087

SikaWall-101FineTW-zh-TW-(11-2023)-1-5.pdf