

## 產品資料表

Edition 10. 2008 (以下資料如有更新以最新英文版為依據)

Identification no. C10.08

Version no. 01

Sika® Tile Grout® F4T

# Sika® Tile Grout® F4T

## 防水型磁磚填縫劑

### 說明

Sika® Tile Grout® F4T 超微細磁磚填縫劑，為品質穩定的磁磚填縫材，採用高分子添加劑及優良配比，具施工性佳、防水及抗裂之特性。

### 用途

■ 室內外牆面磁磚填縫及地坪磁磚填縫之細縫填縫，磁磚縫寬 2 mm 以上。

### 特性/優點

- 使用氧化鐵色料穩定不退色
- 清洗容易
- 耐候性佳

### 產品資料

#### 外觀

粉狀

#### 顏色

F41T 水泥本色    F42T 白色    F43T 象牙白色    F44T 淺黃色  
F45T 米黃色    其它客戶嚴選特殊顏色

#### 比重

約 1.3 kg/Ltr

#### 包裝

10 kg 牛皮紙袋裝

#### 貯存與保存期限

存放於乾燥環境，在包裝良好情況下，可存放 6 個月

Construction



## 施工說明

單位用量  $25 \times (\text{磚長} + \text{縫寬}) \times \text{縫高} \times \text{縫寬}$   
 $\frac{\quad}{13.5 \times \text{磚長} \times \text{磚寬}} = \text{每平方公尺用量 (kg)}$

用量表	磁磚尺寸(mm)	磁磚縫寬(mm)	使用量
	600 × 300 × 10	2	0.18kg/m <sup>2</sup> ; 130 m <sup>2</sup> /包
	600 × 600 × 10	2	0.12kg/m <sup>2</sup> ; 200 m <sup>2</sup> /包

施工條件 應於磁磚黏貼 24 小時後施工。

表面處理 施工前磁磚溝縫應保持清潔，清除粉塵及其它異物，並確實填實，避免造成水路，產生白華。

材料拌合 每包 10 kg 填縫劑之加水量需 2.6 ~ 2.8 公升。  
 攪拌時先將約 2/3 之用水量倒入拌合桶內，再徐徐加入灌漿料並啟動電動攪拌機拌合(攪拌機最大轉速不可超過 500 RPM)，同時將剩餘之 1/3 用水量加入。  
 為使材料充分拌合均勻，攪拌時間至少需 3 ~ 5 分鐘。

施工 拌合後之砂漿料至少需置放 3 分鐘後再使用，以確保攪拌時材料內所產生之空氣完全溢出。  
 室外施工應避免於雨天或潮濕環境等狀況下施工。  
 過多之拌合及清洗水量，以及不當酸洗，均易造成色差，應請注意。

工具清潔 施工設備及工具於使用後立刻用水洗滌乾淨。

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

### 台灣西卡股份有限公司

33849 桃園縣蘆竹鄉富國路三段 1380 號  
 TEL : 03-352-8622 FAX :03-352-0470  
 sika@tw.sika.com / www.sika.com.tw

### Sika Taiwan Ltd.

No. 1380, Sec. 3, Fu-Kwo Rd., Luchu Hsiang,  
 Taoyuan County, Taiwan, R.O.C.. (Zip Code:33849)  
 TEL : +886 3 352 8622 FAX : +886 3 352 0470

