

產品資料表

SikaMur®-130 Thinbed

輕質磚專用黏著劑

說明

SikaMur®-130 Thinbed 為單成分包裝聚合物改質輕質磚黏著砂漿，內容為水泥、精選細沙以及多種添加劑。

使用範圍

用於黏著薄型磚黏著系統的輕質磚 (3 mm 厚)

特性/優點

- 極佳附著力
- 更高效，僅需3mm厚度
- 快速作業
- 輕型磚較傳統砂漿可堆疊更高
- 可在24小時塗抹砂漿
- 施工方便，只需加水

產品資訊

包裝	40 kg 包裝
最佳保質期	自生產日起 9 個月
儲存條件	原裝儲存於 +5 °C 至 +30 °C之乾燥環境
特徵/顏色	灰色粉末
密度	約 1.65 kg/L

技術資料

壓縮強度	28 日	約12 N/mm ²	(ASTM C-109)
黏著拉伸強度	28 日	約0.5 N/mm ²	(BS EN 1015-12)

產品資料表

SikaMur®-130 Thinbed

十月 2023, 版本 01.01

02185010100000046

施作資訊

混合比例	水 : SikaMur®-130 Thinbed 水 : SikaMur®-130 Thinbed (依照稠度需求而定)	10 – 10.4 L : 40 kg (重量比) 1 : ± 2.5 (體積比)
用量	約10 m ² / 40 kg 包裝 / 3 mm (輕質磚, 10 cm 厚)* 約16 m ² / 40 kg 包裝 / 3 mm (輕質磚, 7.5 cm 厚)* *依照基材表面外觀而定	
層間厚度	3 mm	
環境大氣溫度	+8 °C 至 +40 °C	
操作時間	約1 小時 (於 +30 °C)	
重塗等待時間	在塗抹砂漿的等待時間需24小時	

產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

生態，健康和 safety

有關於安全處置、化學產品的儲存及丟棄的資訊及建議，使用者應參照最新的安全資料表(SDS)，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

施作說明

案地品質/前處理

施工區域表面需乾淨、平整且無油汙、油脂汙染。需去除水泥浮漿、灰塵、油汙與鬆散黏附顆粒。

混合

- 將10 – 10.4 公升水倒入容器，緩慢加入 SikaMur®-130 Thinbed 並適度混合
- 混合時間約為3 分鐘。建議使用低速攪拌器 (300 – 600 rpm)

施作

- 以鋸齒抹刀施工，並固定輕質磚。在黏著劑仍為濕潤狀態下進行施工。抹刀寬度依照輕質磚的厚度而定
- 抹灰前的等待時間至少為24 小時。為達最佳效果，可使用SikaWall®-161 石膏混合

本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司 Sika Taiwan Ltd.
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1
TEL: 03-352-8622
FAX: 03-352-0470
電郵: sika@tw.sika.com
網站: tw.sika.com



產品資料表
SikaMur®-130 Thinbed
十月 2023, 版本 01.01
02185010100000046

SikaMur-130Thinbed-zh-TW-(10-2023)-1-1.pdf