

## 產品資料表

Edition 03. 2010 (以下資料如有更新以最新英文版為依據)

Identification no: E10.05 C03.10

Version no. 01

Sikafloor® 156T

# Sikafloor® 156T

## 全方位環氧樹脂-接著底層及整平砂漿

說明	Sikafloor® 156T 為環氧樹脂及硬化劑所構成二液無溶劑型底塗。
用途	Sikafloor® 156T 適用於乾燥地下室、通風不佳之場所，具有增加水泥面與中層床材之接著力。
特性/優點	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 無溶劑型、低黏度、較無刺激性氣味</li><li>■ 優異附著性</li><li>■ 塗膜堅韌、接著力強</li><li>■ 耐磨損性優異</li></ul>
<b>產品/技術資料</b>	
顏色	主劑：透明液體 / 硬化劑：褐色液體
包裝	主劑：15 公斤 / 硬化劑：5 公斤
保存期限	6 個月
用量說明	0.3 ~ 0.5 kg/m <sup>2</sup>
拌合比例	主劑：硬化劑 = 3 : 1 (重量比)
密度	1.1 kg/l (A+B)
乾燥時間(25°C)	8 小時
可使用時間(25°C)	30 分鐘
<b>使用說明</b>	
施工方法	滾塗、噴塗
注意事項	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著物須清除乾淨</li><li>■ 表面潮濕者必須使之完全乾燥</li><li>■ 化學品須注意避免火燭、皮膚接觸、密閉作業</li><li>■ 主、硬劑須按規定比例均勻調合後，方可使用</li><li>■ 混合液發熱膠化時即要倒掉，不可使用</li></ul>

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

### 台灣西卡股份有限公司

33849 桃園縣蘆竹鄉富國路三段 1380 號

TEL : 03-352-8622 FAX :03-352-0470

sika@tw.sika.com / www.sika.com.tw

### Sika Taiwan Ltd.

No. 1380, Sec. 3, Fu-Kwo Rd., Luchu Hsiang,

Taoyuan County, Taiwan, R.O.C.. (Zip Code:33849)

TEL : +886 3 352 8622 FAX : +886 3 352 0470

