

產品資料表

Edition 12.2004 (以下資料如有更新以最新英文版為依據)

Identification no: E07.99 C12.04

Version no. 01

Sika BlackSeal®-1

Sika BlackSeal®-1

耐候性瀝青填縫修補膠

說明

Sika BlackSeal®-1 為單液型瀝青材質填縫膠。

用途

- 煙囪及天窗接縫處之填縫
- 屋頂瀝青氈防水層裂縫及破洞之填縫
- 屋頂及排水溝的修補

特性/優點

- 對大部分底材皆有良好的接著能力，如：混凝土，石材，木材，金屬鐵件，瀝青塗料，瀝青防水氈等。
- 不需底塗
- 施作簡易，立即可用
- 可施作於潮濕的非多孔隙性底材

產品資料

外觀/顏色

黑

包裝

300 毫升硬管裝，每箱 12 支
600 毫升軟管裝，每箱 20 支

儲存與保存期限

溫度+10°C ~ +25°C，乾燥並避免陽光直射的環境下，未開封包裝自製造日起可保存 12 個月。

技術資料

化學成分

瀝青材質，濕氣養護型

密度

1.3 kg/Ltr

表乾時間

約 15 分鐘

養護速率

1 天約 2 mm (23°C，相對溼度 50 % 環境下)
3 天約 4 mm (23°C，相對溼度 50 % 環境下)

位移量

5%

固含量

85%



垂流度	< 3 mm
適用溫度	-20°C ~ 70°C (高溫乾燥環境下)
使用說明	
表面處理	欲施作的底材表面必須堅實潔淨，表面無灰塵、油脂、碎塊及鬆動的情形，風化或舊有塗料必須磨除。
可施作溫度	5°C ~ 40°C (於低溫下較不易施作)
施工方法	<ul style="list-style-type: none"> ■ 為了完成面的美觀，建議施作前於填縫處兩側貼上保護膠帶。 ■ 以手動或氣動施工槍，將材料打設於欲密封填補的縫隙或裂縫，並避免產生氣泡。 ■ 用抹刀使膠體呈內凹面 ■ 於膠面滴微量的溶劑(水加清潔劑)可使表面平滑 ■ 於膠體未乾前將護條移除
工具清潔	施作完畢後，工具立即清潔。
注意事項	不適用於水中填縫
安全資訊	
防護措施	為避免少數的過敏反應，建議穿戴橡膠手套，工作休息或完工時更換被污染的工作服並洗手
注意事項	完全使用完畢之包裝為一般廢棄物，可與家庭廢棄物一同處理。過期尚未使用或未使用完畢而仍留於原包裝內者，則需以特種廢棄物處理之。切勿使未養護之填膠進入下水道、水域或土壤中。 其他關於健康與安全資訊之細節以及預警措施，例如物理性質、毒性與生態相關資訊請參照產品安全資料表內之說明。

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡股份有限公司

33849 桃園縣蘆竹鄉富國路三段 1380 號
TEL : 03-352-8622 FAX :03-352-0470
sika@tw.sika.com / www.sika.com.tw

Sika Taiwan Ltd.

No. 1380, Sec. 3, Fu-Kwo Rd., Luchu Hsiang,
Taoyuan County, Taiwan, R.O.C.. (Zip Code:33849)
TEL : +886 3 352 8622 FAX : +886 3 352 0470

